



FICHE TECHNIQUE BOBINES ALUMINIUM ALLOY 8006 REF : BAM50



Dernière mise à jour, le 4 juillet 2020

Aluminium pur à 99.5% pour contact alimentaire conforme à la norme EN 602 de juillet 1994 « aluminium et alliages d'aluminium – produits corroyés – composition chimique des demi produits utilisés pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les aliments » et conforme au règlement CE N°1935/2004. Production sur site certifié ISO.

PROPRIETE	UNITE	METHODE	VALEUR
Diamètre intérieur mandrin	mm		40,2
Longueur	MI		50
Largeur	cm		32.5
Résistance à la traction	Rm (N/mm ²)	NOVELIS	70 – 100
Résistance à la pression d'éclatement Pe (kPa)			>81
Allongement	E50(%)		>4.4
Porosité	Pinholes m ²		<30
Epaisseur	μm		10
Densité	kg/dm ²		2.70 – 2.74
Coeff. Dilatation linéaire	(°C-1)		23.3 – 24.4*10(-6)
Conductivité thermique	W/m°C		223 – 239
Capacité calorifique	J/g°C		0.88 – 0.95
Résistivité	Ohm.m		27 – 37*10(-9)
Température de fusion	°C		645 – 660

**20 BOBINES/CARTON 52 CARTONS/PALETTE
TOLERANCES LONGUEUR/ EPAISSEUR : 3%
STOCKER DANS UN ENVIRONNEMENT SEC**

FRANCE ALU FILM
Z.I. - 60730 SAINTE GENEVIEVE – FRANCE
TEL : +33.(0)3.44.08.60.82 FAX : +33.(0)03.44.08.60.83 - www.francealufilm.fr